

ZEN vinílica

Es una pintura vinil-acrítica diseñada para contar con gran lavabilidad, tiene buen rendimiento y poder cubriente.



DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrítica
TIPOS DE ACABADOS:	Satín para interiores y exteriores
GAMA DE COLORES:	370 COLORBOX o según muestra del cliente
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8 a 9 m ² por litro sobre superficies lisas y selladas
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 53.85% en peso
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 42% en volumen
PH:	8.5/9.05
VISCOSIDAD:	100/106 unidades Kreb´s a 25°C ASTM-D-562
TIEMPO DE SECADO :	Al tacto a 25°C 30 minutos o menos
DENSIDAD: Blanco/pastel:	1.270 (valor promedio) Kg/Lt a 25°C ASTM D-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
NÚMERO DE MANOS:	2 MANOS
LAVABILIDAD:	10,000 ciclos
DILUCIÓN:	10 AL 15% de agua LIMPIA para brocha o rodillo Y un 20% por aspersión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es una pintura vinil-acrítica tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie. Disponible en los 370 colores de nuestro COLOR BOX. Su formulación está diseñada para permitir una muy buena repetitividad de los colores.

PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado por nosotros.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.