

HOJA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ZIGMA 5 AÑOS

VISCOSIDAD:	20,000 –28,000 CPS. (ASTM-2196)
DENSIDAD:	1.263 KG/LTO (VALOR PROMEDIO) ASTM D-1475
% SOLIDOS EN PESO:	50% EN PESO (ASTM D-1644)
pH:	9.0-9.5 (ASTM E-70)
TIPO:	ESTIREN-ACRILICO (IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO)
PRESENTACIÓN:	CUBETA 19 LITROS, GALON 4 LITROS
ELONGACION:	300% (ASTM D-412)
COLOR:	BLANCO
NUMERO DE MANOS:	2 MANOS.
SECADO AL TACTO:	2 HORAS COMO MAXIMO
RENDIMIENTO:	1 METRO CUADRADO POR LITRO
DURACIÓN:	5 AÑOS

DESCRIPCION

EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GAMA 5 AÑOS ES UNA MEZCLA DE PRODUCTOS DE CALIDAD CONTROLADA QUE SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TODO TIPO DE TECHOS Y AZOTEAS. SE PUEDE EMPLEAR PARA LOZAS RETICULARES MONOLITICAS, LAMINA DE ASBESTO, GALVANIZADA CON CIERTO NIVEL DE USO, MADERA O ASI COMO PAREDES COLINDANTES.

USOS

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GAMA 5 AÑOS COMO RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA LOZAS DE CONCRETO MONOLÍTICAS HORIZONTALES E INCLINADAS, MUROS Y FACHADAS. PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA DE ASBESTO, FIBRA, CEMENTO Y METAL. SE APLICA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE COMO: CONCRETO, MORTERO, MATERIALES AISLANTES COMO POLIESTIRENO, POLIURETANO, FIBRA DE VIDRIO, ETC.

APLICACION

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: LIMPIE Y LAVE LA SUPERFICIE, RETIRANDO FALSAS ADHERENCIAS POLVO, GRASA, SALITRE, ETC. DEJE SECAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. TRATÁNDOSE DE SUPERFICIES CON SISTEMAS IMPERMEABLES EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA RETIRARLO TOTALMENTE Y HACER EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE SUPERFICIE.

PRIMARIO: UTILICE EL SELLADORE ELASTOMERICO PARA MUROS Y TECHOS ALFA COMO PRIMARIO SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA Y SECA APLIQUE CON BROCHA O RODILLO.

TRATAMIENTO LUGARES CRÍTICOS: PARA EL TRATAMIENTO DE FISURAS, GRIETAS, BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, BASES DE TUBERÍAS, DE ANTENAS, DE TINACOS, ETC. APLIQUE EL IMPERMEABILIZANTE GAMA 5 AÑOS SIN DILUIR SOBRE LA ZONA A PROTEGER, Y ESTANDO FRESCO, COLOQUE SOBRE ÉSTE LA MALLA DE REFUERZO DE POLIÉSTER, ASENTANDO PERFECTAMENTE PARA NO DEJAR ARRUGAS NI ABOLSAMIENTOS. DEJE SECAR DE 12 A 24 HRS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.

ACABADO: SOBRE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO Y LIBRE DE POLVO APLIQUE LA PRIMERA MANO DE EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GAMA 5 AÑOS SIN DILUIR, Y DEJE SECAR.

APLIQUE SOBRE TODA LA SUPERFICIE UNA SEGUNDA MANO DE EL IMPERMEABILIZANTE ALFA 5 AÑOS, EN SENTIDO CRUZADO AL ANTERIOR Y DEJE SECAR.

RECOMENDACIONES

LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR SECA, LIBRE DE POLVO, CAL, GRASA Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE. NO DEBE APLICARSE ESTE IMPERMEABILIZANTE A TEMPERATURAS MENORES DE 10°C O CUANDO EXISTAN ALTOS NIVELES DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE. SI SE VA A RECUBRIR SUPERFICIES ALCALINAS, SE RECOMIENDA UTILIZAR COMO PRIMARIO EL SELLADOR ELASTOMERICO PARA MUROS Y TECHOS ALFA DANDO UNA MANO, DEJAR SECAR TRES O CUATRO HORAS Y POSTERIORMENTE APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GAMA 5 AÑOS. MANTENGA EL ENVASE BIEN CERRADO, EN LUGARES FRESCOS Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LOS DATOS AQUI PRESENTADOS SON EL RESULTADO DE NUESTRAS PROPIAS INVESTIGACIONES Y PRUEBAS POR LO QUE PUEDEN TOMARSE COMO VERDADEROS SIN EMBARGO Y DEBIDO A LA INFINIDAD DE VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA APLICACION NO PODEMOS GARANTIZARLOS PLENAMENTE. NOSOTROS GARANTIZAMOS NUESTRO PRODUCTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS. NO HACEMOS NINGUNA GARANTIA DE OTRO TIPO INCLUYENDO COMERCIO Y PROPOSITOS PARTICULARES. LA RESPONSABILIDAD ES LIMITADA A REEMPLAZAR EL PRODUCTO O REEMBOLSAR LA CANTIDAD DE LA COMPRA EN CASO DE QUE ASI PROCEDA A JUICIO DE ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V. Y MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS CONSEQUENTES SON EXCLUIDOS.

Alfagama®
Acabados Alfagama S.A. de C.V.

General Manuel Rincón No. 3505
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. Méx. 31110
T&F: (614) 413-4838 / 413-1610 / 413-9605
www.alfagama.com