

VINILICA IMPERIAL GRIS ROCK DOWNING SLATE

DATOS TECNICOS

VISCOSIDAD:	102-105 unidades kreb´s a 25°C astm d-562
DENSIDAD:	1.30 kg/lto (valor promedio) astm d-1457
% SOLIDOS EN PESO:	54% en peso
% SOLIDOS EN VOLUMEN:	38-40% en volumen
FINEZA HEGMAN:	3-4 hegman
PH:	8.5-9.5
TIPO:	vinil-acrílico
ACABADO:	satinado
NUMERO DE MANOS:	2 manos
LAVABILIDAD:	mayor a 10,000 ciclos método (din 53778)
RENDIMIENTO:	de 6 a 8 metros cuadrados por litro sobre una superficie lisa y sellada sin considerar pérdidas por aplicación.
COMPOSICION:	resina: resina vinil- acrílica diluyente: agua.
DURABILIDAD EN ALMACEN:	2 años en envase cerrado a 25°C
METODO DE APLICACION:	brocha, rodillo, equipo de aspersión con aire o airless.
ADELGAZADO:	10 al 20% con agua limpia para brocha o rodillo y un 20 % por aspersión

DESCRIPCION

La pintura imperial mate está desarrollada para satisfacer las necesidades más exigentes tanto del mercado de la construcción, así como del doméstico, donde se requiere calidad, resistencia y una excelente lavabilidad, dando excelentes terminados. No deja olor, tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie.

Hoja Técnica

USOS

Se recomienda utilizar la imperial como acabado en todo tipo de muros de acabado liso, rustico, ladrillo, madera, tabique, cemento, concreto y mampostería. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies previamente selladas. Si son superficies nuevas alcalinas (mampostería, cemento, concreto etc.) aplique el sellador contra álcali antes de pintar.

APLICACION

Agite e incorpore perfectamente la pintura antes de adelgazar e incluso durante la aplicación. Adelgace el material de un 10 a un 20% con agua limpia. En superficies nuevas o muy porosas, recomendamos aplicar un sellador antes de la pintura (superficies nuevas no alcalinas usar sellador vinílico, superficies nuevas alcalinas usar sellador contra álcali). Después de aplicar la primera mano de pintura, deje pasar por lo menos dos horas antes de dar la segunda mano.

RECOMENDACIONES

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, cal, grasa y cualquier otro contaminante. Debe aplicarse una mano, dejar secar una hora y después aplicar una segunda mano para dar el acabado. No debe aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente. Si se va a recubrir superficies alcalinas, se recomienda utilizar como primario el sellador contra álcali dando una mano, dejar secar de 3 a 4 horas, y posteriormente aplicar la vinílica imperial. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.