



Hoja Técnica

ZEN

DATOS TECNICOS

VISCOSIDAD:	100-105 unidades kreb's a 25°C astm d-562
DENSIDAD:	1.29 kg/lto (valor promedio) astm d-1457
% SOLIDOS EN PESO:	48% en peso
% SOLIDOS EN VOLUMEN:	25% en volumen
FINEZA HEGMAN:	3-4 hegman
PH:	8.5-9.5
TIPO:	vinil--acrílica
ACABADO:	Satin
NUMERO DE MANOS:	2 manos.
RENDIMIENTO:	8 metros cuadrados por litro a 2 manos sobre una superficie lisa y sellada sin considerar pérdidas por aplicación.
COMPOSICION:	resina: vinil-acrílica Solvente: agua.
DURABILIDAD EN ALMACEN:	2 años en envase cerrado a 25°C
METODO DE APLICACION:	brocha, rodillo, equipo de aspersion con aire o airless.
ADELGAZADO:	15%
LAVABILIDAD:	mayor a 10000 ciclos
COLOR:	Blanco Ostion CW 057
PERFORMANCE:	Interior / Exterior
ADHERENCIA:	Al yeso
PRESENTACION:	Cubeta 19 lts

DESCRIPCION

La pintura Zen está desarrollada para satisfacer las necesidades del mercado de la construcción, así como del doméstico, donde se requiere calidad y economía, excelente cubrimiento dando terminados tersos, así como también un excelente rendimiento. No deja olor, tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie.

USOS

Se recomienda utilizar la pintura Zen como acabado en todo tipo de muros de acabado liso, rustico, ladrillo, madera, tabique, cemento, concreto y mampostería. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies previamente selladas.

APLICACION

Agite e incorpore perfectamente la pintura alfa plus antes de adelgazar e incluso durante la aplicación. Adelgace el material de un 15% con agua limpia. En superficies nuevas o muy porosas, recomendamos aplicar un sellador antes de la pintura. Después de aplicar la primera mano de pintura, deje pasar por lo menos una hora antes de dar la segunda mano.

RECOMENDACIONES



Héctor Vargas García.
C. Artículo 123 No.800
Col. Centro Chihuahua, Chih., México C.P.31000
T&F: (614) 438-11-33



Hoja Técnica

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, cal, grasa y cualquier otro contaminante. Debe aplicarse una mano, dejar secar una hora y después aplicar una segunda mano para dar el acabado. No debe aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente. Si se va a recubrir superficies alcalinas, se recomienda utilizar como primario el sellador contra álcali alfa dando una mano, dejar secar una hora, y posteriormente aplicar la vinílica alfa plus. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

Los datos aquí presentados son el resultado de nuestras propias investigaciones y pruebas por lo que pueden tomarse como verdaderos sin embargo y debido a la infinidad de variables que intervienen en la aplicación no podemos garantizarlos plenamente. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio Héctor Vargas García. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.



Héctor Vargas García.
C. Artículo 123 No.800
Col. Centro Chihuahua, Chih., México C.P.31000
T&F: (614) 438-11-33
