

PINTURA ELASTOTEX

Revestimiento elastómero texturizado acrílico.



1. PRODUCTO.

El sistema de recubrimiento **ELASTOTEX HRC** es un producto ideal para renovar y proteger grandes superficies de fachadas que requieren disimular el mapeo o cuarteaduras naturales en los sistemas de construcción prefabricados.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico
TIPOS DE ACABADOS:	Satín
GAMA DE COLORES:	-Sobre pedido.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	1 a 2 m ² sin considerar las perdidas.
PRESENTACIÓN:	Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	55% en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	42% en volumen
FINEZAHEGMAN:	2-3 hegman
VISCOSIDAD:	120,000 +/-10,000 cps
DENSIDAD:	Blanco: 1.040 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
DURABILIDAD EN ALMACÉN:	1 año en envase cerrado.
LAVABILIDAD:	Mayor a 5,000 ciclos.
TIEMPO DE SECADO:	Inicial: 3-4 horas Final: 24-36 horas
DILUCIÓN:	Max. 20% de Agua
METODO DE APLICACIÓN:	Tolva

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

El sistema de recubrimiento **ELASTOTEX HRC** es un producto ideal para renovar y proteger grandes superficies de fachadas que requieren disimular el mapeo o cuarteaduras naturales en los sistemas de construcción prefabricados. Al ser un revestimiento elastomérico texturizado de grano grueso ultraligero, protege y decora la superficie, es de uso exterior. Mantiene su capacidad elastomérica para proteger de fisuras, permitiendo transpirar al muro, dando paso al vapor de la humedad superficial para que escape sin dañar el acabado.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que estén selladas. Sobre superficies interiores porosas recomendamos utilizar un sellador adecuado. Una vez sellada la superficie, aplique la primera mano de pintura. Deje secar dos horas y aplique la segunda mano.

5. MÉTODO DE APLICACIÓN.

Para un equipo con pistola de tolva el caudal de aire requerido es de 1.7 (sfc) y la presión en libras es de 25-30 libras. El rendimiento real del sistema podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, así como de la habilidad de la persona que aplica.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama SA. de CV y mediante la

presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.