

IMPERIAL VINIL-ACRILICA

DATOS TECNICOS

VISCOSIDAD: 100-103 unidades kreb 's a 25°C astm d-562

DENSIDAD: 1.270 kg/lto (valor promedio) astm d-1457

% SOLIDOS EN PESO: 49% en peso

% SOLIDOS EN VOLUMEN: 38% en volumen

FINEZA HEGMAN: 4-5 hegman

PH: 8.5-9.05

TIPO: vinil-acrílico 100%

ACABADO: satinada y mate

NUMERO DE MANOS: 2 manos.

LAVABILIDAD: mayor a 5000 ciclos (método din53778)

RENDIMIENTO: de 5 a 8 metros cuadrados por litro sobre una superficie lisa y sellada sin considerar pérdidas por aplicación.

COMPOSICION: resina: resina 100% vinil-acrílica
diluyente: agua.

DURABILIDAD EN ALMACEN: 2 años en envase cerrado a 25°C

METODO DE APLICACION: brocha, rodillo, equipo de aspersion con aire o airless.

ADELGAZADO: 10 al 20% con agua limpia para brocha o rodillo y un 20 % por aspersion

CANTIDAD DE BASES DISPONIBLES: base pastel, base tint, base deep y base accent

COLORES A DOSIFICAR: 858 colores del sistema alfa color

DESCRIPCION

Esta es nuestra mejor línea, para dar los mejores acabados en su hogar o empresa. La línea imperial fue desarrollada para trabajar con el sistema alfa color, en donde en esta línea se pueden obtener hasta 858 colores diferentes. Tiene la ventaja de que cada color preparado puede ser repetido las veces que se necesite, sin tener variación del color. Esta línea trabaja con 4 bases llamadas pastel, tint, deep y accent. Dependiendo de la intensidad del color será la base que utilice. Debido a la alta calidad de los colorantes que se utilizan, se obtienen colores muy definidos, limpios, además de tener una muy buena resistencia al exterior.

USOS

Se recomienda utilizar la línea imperial como acabado en todo tipo de muros de acabado liso, rustico, ladrillo, madera, tabique, cemento, concreto y mampostería. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies previamente selladas. Si son superficies nuevas alcalinas (mampostería, cemento, concreto etc.) aplique el sellador contra álcali alfa antes de pintar.

APLICACION

Agite e incorpore perfectamente la pintura antes de adelgazar e incluso durante la aplicación. Adelgace el material de un 10 a un 20% con agua limpia. En superficies nuevas o muy porosas, recomendamos aplicar un sellador antes de la pintura (superficies nuevas no alcalinas usar sellador vinílico alfa, superficies nuevas alcalinas usar sellador contra álcali). Después de aplicar la primera mano de pintura, deje pasar por lo menos dos horas antes de dar la segunda mano.

RECOMENDACIONES

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, cal, grasa y cualquier otro contaminante. Debe aplicarse una mano, dejar secar una hora y después aplicar una segunda mano para dar el acabado. No debe aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente. Si se va a recubrir superficies alcalinas, se recomienda utilizar como primario el sellador contra álcali alfa dando una mano, dejar secar tres o cuatros horas y posteriormente aplicar la vinílica imperial satinada. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

Los datos aquí presentados son el resultado de nuestras propias investigaciones y pruebas por lo que pueden tomarse como verdaderos sin embargo y debido a la infinidad de variables que intervienen en la aplicación no podemos garantizarlos plenamente. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfacama s.a..de c.v. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidas.