

Ficha Técnica

ZENSATIONS

DATOS TECNICOS

VISCOSIDAD:	100-120 unidades kreb's a 25°(ASTM D-562)
DENSIDAD:	1.260 KG/LTO (ASTM-1457)
% SOLIDOS EN PESO:	54% en peso
% SOLIDOS EN VOLUMEN:	42% en volumen
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
PH:	8.5-9.5
TIPO:	vinil-acrílico
ACABADO:	Satinada
NUMERO DE MANOS:	2 manos.
LAVABILIDAD:	Mayor a 1800 ciclos (DIN 53778)
COLORES:	Blanco y colores de línea
RENDIMIENTO:	4 a 6 metros cuadrados por litro sobre superficie lisa y sin considerar pérdidas por aplicación a dos manos.
COMPOSICION:	resina: resina vinil-acrílica
DILUCIÓN:	10 al 20% con agua limpia para brocha o rodillo y un 20 % por aspersión
DURABILIDAD EN ALMACEN:	2 años en envase cerrado a 25°C
METODO DE APLICACION:	brocha, rodillo, equipo de aspersión con aire o airless.
USOS:	Interiores y exteriores

DESCRIPCIÓN

ZENSATIONS es una pintura mate base agua, tiene un buen rendimiento y poder cubriente. No deja olor, tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie, es resistente a las manchas. ZENSATIONS es amigable con el medio ambiente, ya que no contiene Plomo ni Mercurio.

USOS

ZENSATIONS es un recubrimiento recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal cuando se requiera de un producto con excelente acabado y buena duración. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies selladas o fondeadas.

APLICACION

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar. Aplique con brocha de pelo, rodillo, equipo airless. Diluya este producto no más de un 20% con agua limpia. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que estén selladas. Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se debe quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si polvea, elimínela lo más posible y procedo a sellar siguiendo las instrucciones. Sobre superficies interiores porosas recomendamos utilizar un sellador adecuado. En exteriores o en aplanados de cemento con menos de tres meses de fraguado se deberá emplear un sellador vs alcalinidad. Una vez sellada la superficie, aplique la primera mano de pintura. Deje secar dos horas y aplique la segunda mano.



Acabados Alfagama S.A. de C.V.
General Manuel Rincón No.3505
Zona Industrial Nombre de Dios Chihuahua, Chih., México C.P.3110
T&F: (614) 413-48-38 (614) 413-16-10

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo utilizado con agua y jabón después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, basecoat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

Limitaciones de responsabilidad

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.



Acabados Alfagama S.A. de C.V.
General Manuel Rincón No.3505
Zona Industrial Nombre de Dios Chihuahua, Chih., México C.P.3110
T&F: (614) 413-48-38 (614) 413-16-10
